

Луя покрывная краска, полуматовый

Луя покрывная краска, полуматовый - Luja Pintamaali, puolihimmeä



Тип Специальная акрилатная краска, содержащая противогрибковый компонент, защищающий поверхность.

Область применения Предназначена для окраски бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. Краску можно применять для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидной краской.

Объекты применения Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в помещениях лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом, а также для стен и потолков в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу, например, в передних, лестничных клетках, больницах и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Согласно каталогам «Тиккурила Симфония».
Цветовые каталоги	Каталог цветов для внутренних стен , Коллекция цветowych листов "Красивый Дом для оформления интерьера" и Почувствуй цвет
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	5 – 8 м ² /л. В системе "Луя" – наносить на менее 0,32 кг/м ² = 7,5 м ² /л.
Тара	базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	На отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Стойкость к мытью	Отличная, выдерживает более 15 000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах.
Стойкость к химикатам	Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту и денатурату.
Термостойкость	85 °С.
Сухой остаток	40 %.
Плотность	1,2 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	804-серия

Луя покрывная краска, полуматовый

Гигиеническое
заключение



[Свидетельство о государственной регистрации](#)


Сертификат
пожарной
безопасности



[Пожарный сертификат](#)

Луя покрывная краска, полуматовый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости, перед покрывной окраской загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма". Влажные помещения. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу", а заплесневелые участки гипохлоритным раствором "Хомеенпойсто". Затем тщательно промыть чистой водой. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Луя". Окраску можно производить не менее, чем через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разводить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Ремонтная окраска	Ремонтная окраска: Поверхность, окрашенную краской "Луя", можно окрашивать этой же краской "Луя". См. пункт "Предварительная подготовка".
Охрана труда	Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая ненужного, длительного соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.  Паспорт техники безопасности
Охрана окружающей среды и утилизация отходов	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.266

Луя покрывная краска, полуматовый

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

jjh/241105/inh090704/804ja805