

## Бетолюкс краска для полов

Бетолюкс краска для полов - Betolux lattimaali

**Тип** Уретано-алкидная краска.



### Область применения

Предназначена для окраски внутренних и наружных крытых бетонных поверхностей. Применима также для металлических, деревянных и древесно-стружечных поверхностей. Наружные металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой. Можно применять для ремонтной окраски полов, ранее окрашенных алкидными или эпоксидными красками или лаками.

### Объекты применения

Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию полов в жилых, торговых и складских помещениях, подвалах, балконах, гаражах, бытовых помещениях и т.д. Не подходит для полов, подвергаемых многократной жесткой механической нагрузке, напр. зимних автомобильных колес с шипами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Согласно каталогам "Покрытия для пола" и «Тиккурила Симфония».
Цветовые каталоги	<a href="#">Каталог цветов Покрытия для пола</a>
Степень блеска	Глянцевая
Расход	По бетону – 7-9 м <sup>2</sup> /л. По металлу и дереву – 9-11 м <sup>2</sup> /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком.
Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 %	От пыли около 3-4 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова к эксплуатации через сутки, однако, достигает окончательной твердости и выдерживает вышеуказанное механическое воздействие примерно через 4 недели.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Стойкость к химикатам	Выдерживает хорошо различные масла, уайт-спирит и хозяйственный спирт. Не выдерживает сильных растворителей, как например, нитрорасворителей.
Термостойкость	120°C, светлые оттенки желтеют при высоких температурах.
Сухой остаток	Ок. 50%.
Плотность	1,0-1,2 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Код	270-серия
Сертификат соответствия	<a href="#">Декларация о соответствии</a>
Гигиеническое заключение	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Бетолюкс краска для полов

Сертификат  
пожарной  
безопасности



[Пожарный сертификат](#)

## Бетолюкс краска для полов

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

#### Условия при обработке

Бетонная поверхность должна быть сухой выдержанной не менее 4 недель после укладки. Относительная влажность бетонной поверхности должна быть ниже 97 %. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

#### Предварительная подготовка

##### Неокрашенная поверхность:

Бетонные полы: Удалить слой цементного клея шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.

Деревянные полы: Очистить от грязи, пыли, жира и масла. При необходимости загрунтовать их грунтовкой "Exy".

Очистить и обезжирить металлические поверхности уайт-спиритом, удалить ржавчину скребком и корщеткой. При необходимости загрунтовать металл противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".

##### Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Удалить грязь и жир с металлических поверхностей уайт-спиритом 1050, а ржавчину – скребком или стальной щеткой. Загрунтовать, если необходимо, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".

#### Окраска

##### Неокрашенная поверхность:

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При нанесении первого слоя разбавить уайт-спиритом на 20-25%. Покрывную краску можно производить через сутки неразбавленной или слегка разбавленной краской.

##### Ремонтная окраска:

Ранее окрашенные "Бетолюксом" поверхности можно перекрашивать краской "Бетолюкс" или "Бетолюкс Аква". См. пункт "Предварительная подготовка".

##### Придание поверхности шероховатости

Степень скользкости поверхности можно снизить, добавив в краску Бетолюкс порошок для придания шероховатости "Лиукуэсте" в соотношении банка порошка, т. е. 1/3 л, на 10 л краски. Достаточно ручного смешивания. Смесью краски с добавкой наносятся 2 последних слоя.

Краской с порошком для придания шероховатости можно наносить на всю поверхность пола или на отдельные его участки, отграничив их малярной лентой. Например, нанесение краской полосок на ступеньки лестниц является хорошим способом предотвратить скольжение.

#### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенселипесу".

#### Уход

В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.

Загрязненную поверхность можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (pH 6-8) тканью.

#### Охрана труда

Содержит алифатический уайт-спирит, кобальтовое соединение и метилэтилкетоксим. ОГНЕОПАСНЫЙ. Может вызвать аллергическую реакцию. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. На краску имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

## Бетолюкс краска для полов

**Охрана  
окружающей  
среды и  
утилизация  
отходов**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

**ТРАНСПОРТИРОВКА** VAK/ADR -