

Евро 2

Евро 2

Тип Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.






Область применения Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

Объекты применения Стены и потолки в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP
Цвета	Колеруется в светлые оттенки по гамме «Тиккурила Симфония».
Степень блеска	Совершенно матовая
Расход	Расход на 1 слой 8–10 м ² /л на окрашенную поверхность, 7–9 м ² /л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 3–5 м ² /л на бетонную и оштукатуренную поверхность.
Тара	2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 2–3 часа.
Термостойкость	Выдерживает 85°С сухого тепла.
Сухой остаток	Около 56% в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,4 кг/л в зависимости от цвета.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.
Сертификат соответствия	 Сертификат Соответствия
Гигиеническое заключение	 ООО Тиккурила Гигиеническое заключение
Сертификат пожарной безопасности	 Пожарный сертификат

Евро 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Окраска	Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной сушкой при 18–23°C в течение 2–3 часов.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают водой.

Охрана труда

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.

 [Паспорт техники безопасности](#)

 [Паспорт техники безопасности](#)

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

Дополнительная информация

Изготовитель:
ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург
380-3399, 701-4419, 380-3833
e-mail: sales@finncolor.ru
http: www.tikkurila-spb.ru

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.