


# Луми краска для интерьера

## Луми краска для интерьера



<b>ТИП</b>	Исключительно белая, обладающая отличными кроющими свойствами акрилатная краска для внутренних работ.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, оклеенных обоями под окраску и деревянных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит внутри помещений. Краска "Луми" подходит также для окрашенных ранее алкидной краской поверхностей, предварительно обработанных согласно инструкции по применению. Не подходит для окраски дверей и мебели.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски стен в гостиных, спальнях и др. т.п. сухих помещениях.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
Базис	AL
Цвета	Согласно справочнику-каталогу «Луми», а также в белые и светлые тонированные цвета коллекции "Почувствуй цвет".
Цветовые каталоги	<a href="#">Каталог цветов "Луми - Исключительно белая краска для интерьера" и Почувствуй цвет</a>
Степень блеска	Глубокоматовый
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 7–9 м²/л. На невпитывающие поверхности – 10–12 м²/л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится распылением или валиком. При окраске границ можно использовать кисть. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0–5 % по объему.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает больше 5000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85 °С
Стойкость к мокрому трению	2 класс по ISO 119957.
Сухой остаток	Около 40 %, в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,5 кг/л, в зависимости от цвета.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	671-серия

## Луми краска для интерьера

Свидетельство о  
государственной  
регистрации



[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат  
пожарной  
безопасности



[Пожарный сертификат](#)

## Луми краска для интерьера

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5° С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".  Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. При необходимости, до окраски загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой. Наносить валиком или распылением в 1–2 слоя. При окраске границ можно использовать кисть.
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего промыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Моющие средства можно применять не ранее, чем через 1 месяц после окраски.  Поверхность можно очищать влажной мягкой губкой либо мягкой тканью, смоченной в нейтральном (рН 6–8) растворе моющего средства. При приготовлении раствора соблюдать инструкции по разбавлению моющего средства. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.  Свежеокрашенную поверхность очищать очень осторожно, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости приблизительно через один месяц после окраски. При необходимости, легкую очистку в этот период производить сухой или влажной мягкой тканью.
Ремонтная окраска	Поверхность, окрашенную краской "Луми", можно окрашивать водоразбавляемой краской для стен. См. пункт "Предварительная подготовка".

### ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)