

Луя универсальная грунтовка

Луя универсальная грунтовка - Luja Yleisohjamaali




Тип Акрилатная грунтовка. Входящая в состав грунтовки противогрибковая добавка защищает лакокрасочное покрытие.

Область применения Предназначена для грунтовки и окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Обладает хорошей адгезией к чистым поверхностям, окрашенным ранее латексными, алкидными, эпоксидными или каталитическими красками.

В качестве грунтовки под покрывные краски "Луя" можно применять в сухих и влажных внутренних помещениях. Не является компонентом влагоизоляционной системы "Луя"!

Объекты применения Применяется для грунтовки стен и потолков внутри зданий под акрилатные краски "Тиккурила" для внутренних помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP
Цвета	Белый. Можно колеровать в светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония». При колеровке применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.
Степень блеска	Совершенно матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На невпитывающие поверхности – 7-10 м ² / л. На впитывающие поверхности – 5-8 м ² / л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	На отлип – 30 минут. Окраску можно производить через 2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Стойкость к химикатам	Устойчива к очищающим химикатам и слабым растворителям, например к уайт-спириту.
Термостойкость	85 °С.
Сухой остаток	36 %.
Плотность	1,4 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	219 0201

Луя универсальная грунтовка

Гигиеническое
заключение



[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Луя универсальная грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Грунтуемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя". При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серий "Спаккели" или "Престо". Окраску можно производить, например, покрывными красками "Луя", "Ремонтти-Ясся" или "Яссяпласт". Окрашенная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.
Грунтование	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости развести водой. Наносить грунтовку валиком, кистью или распылением.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Окрашенная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости в течение примерно двух недель после окраски. В данный период рекомендуется избегать сильной очистки поверхности. При необходимости очищать поверхность легкой очисткой влажной тряпкой. Спустя месяц поверхность можно очищать влажной губкой или тряпкой. Загрязнения на поверхности можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (рН 6-8) тканью или губкой. Придерживаться инструкций производителя моющего средства. После очистки поверхность высушить.

Охрана труда

Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.266

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -