

## Луя влагоизоляционная грунтовка

### Луя влагоизоляционная грунтовка - Luja kosteussulku




**Тип** Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка, образующая особенно плотную пленку. Содержит противогрибковый компонент.

**Область применения** Предназначена для влагоизоляционных работ при применении системы окраски "Луя" для влажных помещений. Наносится на выровненные влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ" поверхности, разного рода строительные плиты, стекловолоконные обои и т.п.

**Объекты применения** Применяется для грунтования стен и потолков внутри зданий.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



**Цвета** Прозрачно-зеленый.

**Расход** 4-6 м<sup>2</sup>/л в неразбавленном виде.  
В соответствии с сертификатом С2 влагоизоляционной системы Луя для стен, минимальный общий влагоизоляционный слой при нанесении должен составлять 0,55 кг/м<sup>2</sup>. При этом толщина слоя при нанесении каждого рабочего слоя влагоизоляционной системы должна составлять 0,23 л/м<sup>2</sup>.

**Тара** 3 л и 10 л.

**Растворитель** Вода

**Способ нанесения** Наносится валиком, кистью или распылением.

**Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %** На отлип – ок. 4 ч. Окраску можно производить примерно через 4 часа покрывной краской "Луя".

**Особое свойство**

**Сухой остаток** 39%.

**Плотность** Ок. 1,2 кг/л.

**Хранение** Защищать от мороза.

**Код** 005 3457

**Гигиеническое заключение**  [Свидетельство о государственной регистрации](#)

## Луя влагоизоляционная грунтовка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10°C и относительная влажность воздуха не менее 80%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и грязи. В случае, если на поверхности имеется плесень, выяснить причины для этого и сделать необходимый ремонт для их устранения. Вымыть поверхность средством "Маалипесу" или, если она заплесневела - гипохлоритным раствором "Хомеенпойсто", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Глянцевое старое л/к покрытие отшлифовать до матового состояния. Бетонные, оштукатуренные и т.п. поверхности выровнять влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Монтаж	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку двумя слоями. Дать высохнуть 1-4 часа до нанесения второго слоя. При применении стекловолоконистых обоев "Яссятекс", второй слой грунтовки наносится на обои. Окрасить покрывной краской "Луя" примерно через 4 часа после нанесения второго слоя грунтовки.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

### Охрана труда

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На материал имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

jjh241105/inh210604/lko150206/0053457