

## Миранол декоративная краска

### Миранол декоративная краска - Miranol koristemaali



<b>ТИП</b>	Органоразбавляемая акриловая краска для внутренних декоративных работ.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических и деревянных поверхностей.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски небольших деталей, орнаментов и украшений внутри зданий.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
	
Цвета	Золотистый, медный, серебристый.
Степень блеска	с металлическим блеском
Расход	10-13 м <sup>2</sup> /л.
Тара	1/10 л, 1 л.
Растворитель	Растворитель для распыления 1032 и Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком (мохеровым валиком с коротким ворсом) или распылителем с боковой подачей воздушной струи. При распылении применяется сопло размером 1,4–1,8 мм, разбавление 20–25 % по объему.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	На отлип – 1 час. Следующий слой можно наносить через сутки.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкую очистку влажной тканью.
Сухой остаток	30 %
Плотность	0,9 – 1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Код	006 7700 - 7702
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Миранол декоративная краска

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и др. загрязнений и обезжирить ее. Деревянные, древесностружечные и древесноволокнистые поверхности грунтовать в 1–2 слоя адгезионной грунтовкой "Отекс", подколерованной в близкий к цвету декоративной краски "Миранол" оттенок: TVT X029 "золотистый", TVT H168 "серебристый" или TVT J123 "медный". Металлические поверхности грунтовать светло-серой противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Стальные поверхности в сухих помещениях возможно окрасить без грунтования декоративной краской "Миранол". Алюминиевые поверхности перед грунтованием зашкурить.  Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком и стальной щеткой, затем отшлифовать всю поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Заделать неровности шпатлевкой "Лаккакитти". Высохшую шпаклевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Грунтовать деревянную поверхность подколерованной в цвета TVT X029 "золотистый", TVT H168 "серебристый" или TVT J123 "медный" адгезионной грунтовкой "Отекс". Металлические поверхности грунтовать противокоррозионной светло-серой грунтовкой "Ростекс Супер".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед, а также периодически перемешивать во время работы во избежание разноцветности в оттенке, вызванной оседанием металлических пигментов на дно сосуда. При необходимости, для нанесения кистью разбавить краску Уайт-спиритом 1050, а для распыления – Растворителем 1032. Наносить краску кистью или валиком в 1–2 слоя или распылением в 2 слоя. Для получения самой ровной возможной поверхности при окраске стены или иной большой плоскости, рекомендуется произвести окраску валиком или с помощью распылителя с боковой подачей воздуха. При таком способе обработке углы окрасить, например, поролоновым тампоном. Поверхности, от которых требуется особая стойкость к эксплуатации, покрыть лаком Уника Супер (только цвета "золотистый" и "серебристый"). Лакировка несколько матирует металлический блеск.  Ремонтная окраска: Окрашенную декоративной краской "Миранол" поверхность можно красить однотипной органоразбавляемой краской или, например, алкидной краской. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) средством для мытья посуды с помощью мягкой ткани. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
Ремонтная окраска	Окрашенную декоративной краской "Миранол" поверхность можно красить краской такого же типа, например, алкидной краской.

## Миранол декоративная краска

### ОХРАНА ТРУДА



Опасный для  
окружающей среды

Содержит алифатический уайт-спирит **ОГНЕОПАСНЫЙ**. ПАРЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ СОНЛИВОСТЬ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ. ТОКСИЧЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Не сливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Ознакомиться со специальными инструкциями/паспортом безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит изобутилметакрилат. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 III

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)