

## Отекс адгезионная грунтовка

### Отекс адгезионная грунтовка - Otex tartuntapohjamaali

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ТИП                                                  | Адгезионная грунтовка быстрого высыхания на алкидной основе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br> |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                   | Применяется в качестве грунтовки и промежуточной грунтовки для новых и ранее окрашенных поверхностей. "Отекс" обладает также хорошей адгезией к таким проблематичным поверхностям, как, например, стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, а также поверхности, окрашенные алкидной краской или краской кислотного отверждения. |                                                                                                                                                                            |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ                                   | Применяется для грунтования поверхностей внутри помещений, от которых требуется особо хорошая адгезия, а также для наружных оконных переплетов, окрашенных ранее краской кислотного отверждения или краской на полиуретановой основе.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |  |
| Базис                                                | АР и С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |  |
| Цвета                                                | Колеруется в 2436 цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Оттенки могут иметь незначительные отклонения по цвету эталона. Базис АР можно применять как белую краску или для колеровки. Базис С предназначен лишь для колеровки.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |  |
| Степень блеска                                       | Глубокоматовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
| Расход                                               | 8-10 м²/л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |  |
| Тара                                                 | Белый 1/3 л.<br>Базис АР 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.<br>Базис С 0,9 л, 2,7 л, 9 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |  |
| Растворитель                                         | Растворитель для распыления 1032 и Уайт-спирит 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |  |
| Способ нанесения                                     | Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,011" – 0,015", т.е. 0,280-0,380 мм. Допускается разбавить до 10 %.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |  |
| Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 1 час.<br>Шлифование или покрытие можно производить через сутки.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |  |
| Сухой остаток                                        | Ок. 48 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |  |
| Плотность                                            | 1,4 кг/л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |  |
| Хранение                                             | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре грунтовка не выдерживает длительного хранения.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |  |
| Код                                                  | 203-серия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |  |
| Свидетельство о государственной регистрации          | <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |  |

## Отекс адгезионная грунтовка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия при обработке      | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:<br>Очистить поверхность от грязи и пыли. Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков. Поверхности, нуждающиеся в хорошей адгезии, вымыть раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой.<br>Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.<br><br>Ранее окрашенная поверхность:<br>Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой.<br>Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.                                                                                                                                                                                                                   |
| Грунтование                | Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При необходимости, для нанесения кистью разбавить Уайт-спиритом 1050, а для распыления – Растворителем 1032. Наносить грунтовку кистью, валиком или распылением. Адгезионная грунтовка "Отекс" прекрасно выравнивается, благодаря чему шлифовка часто не нужна. При желании получить особенно гладкую поверхность можно отшлифовать тонкой шлифбумагой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Очистка инструментов       | Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Уход                       | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.<br><br>Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные поверхности очищать смоченной в слабом щелочном средстве (pH 8–10) тряпкой или губкой. После этого тщательно промыть поверхность чистой водой. |

### ОХРАНА ТРУДА

Содержит промышленный бензин (нафта), обессеренный тяжелый (сод. аромат. ок. 17 %) ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Не сливать в канализацию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

## Отекс адгезионная грунтовка

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa •  
[www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)