



Престо ЛГ груборельефная шпатлевка

Престо ЛГ груборельефная шпатлевка - Presto LG Karkeatasoite



| | |
|---|---|
| ТИП | Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для выравнивания и заделки неровностей на шероховатой поверхности. Наполняемость составляет 30 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая. Применима, в особенности, для шпатлевания шероховатых бетонных и оштукатуренных поверхностей. Если поверхность будет окрашиваться, рекомендуется повторное выравнивание более тонкой шпатлевкой, например, "Престо ЛХ" или "Престо ЛФ". |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| |    |
| Цвета | Серый. |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Тара | 3 л, 10 л. |
| Растворитель | Вода |
| Соотношения смешивания | Вода, обычно не разбавляется. |
| Способ нанесения | Наносится шпателем. |
| Время высыхания | Шлифовку и окраску можно производить только после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-48 часов, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Особое свойство | Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить. |
| Сухой остаток | 53 % |
| Плотность | 0,8 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 001 6530 |
| Усадка и растрескивание | Совсем незначительные. |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |

Престо ЛГ груборельефная шпатлевка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|----------------------------|--|
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо ЛГ". Окрашенная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку "Престо ЛГ" шпателем. |
| Выравнивание | Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, нанести второй слой шпатлевки. |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. |

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru