

## Сиро Мат

**Тип** Совершенно матовая акрилатная краска, обладающая великолепной укрывистостью.



**Область применения** Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных, картонных древесностружечных, и древесноволокнистых поверхностей, а также обоев внутри здания.

**Объекты применения** Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP
Цвета	Белый, а также светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета.
Цветовые каталоги	<a href="#">Коллекция цветowych листов "Красивый Дом для оформления интерьера"</a> , <a href="#">Каталог цветов для внутренних стен</a> и <a href="#">Почувствуй цвет</a>
Степень блеска	Совершенно матовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 3-7 м <sup>2</sup> / л, На невпитывающие поверхности – 7-10 м <sup>2</sup> / л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье.
Термостойкость	85°С.
Сухой остаток	Ок. 35 %.
Плотность	Ок. 1,5 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	891 0201
Гигиеническое заключение	 <a href="#">Tikkurila Oyj Гигиеническое заключение</a>
Сертификат пожарной безопасности	 <a href="#">Пожарный сертификат</a>

## Сиро Мат

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".  Ранее окрашенная поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".
Окраска	Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.  Ремонтная окраска: Ремонтная окраска покрытия из "Сиро Мат" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.  Слегка затвердевшую краску можно удалить легко с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".
Уход	При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (рН 6-8) с помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки. Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность должна высохнуть.  Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.

### Охрана труда

Работу выполнить с особой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

ara270904/inh090704/kal/280904/8910201

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

## Сиро Мат