


## Тунто грубозернистое покрытие

### Тунто грубозернистое покрытие



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>ТИП</b>                | Водоразбавляемое покрытие на основе акрилата.  |
| <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> | Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит. Можно наносить также и на поверхности потолков. |
| <b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b> | Применяется для окраски стен в сухих внутренних помещениях.  |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|  |   |
|--|---|
| Базис  | RPA и RPC   |
| Цвета  | Колеруется по каталогу цветов Тунто. Окончательный цвет покрытия выглядит обычно немного темнее по сравнению с выкраской из-за зернистой структуры покрытия. Взболтать перед колеровкой.  |
| Цветовые каталоги                                    | <a href="#">Каталог цветов Тунто</a>  |
| Степень блеска                                       | Глубокоматовый  |
| Расход   | 0,5 – 0,7 м <sup>2</sup> /л. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой поверхности, а также способ нанесения.  |
| Тара   | 16,5 кг (ок. 9 л).  |
| Растворитель   | Вода  |
| Соотношения смешивания                               | Вода. При необходимости разбавить, водой макс. на 1%.   |
| Способ нанесения                                     | Наносится стальным шпателем, растворонасосом или распылителем с бачком (размер сопла мин. 5 мм). Отделка пластмассовым мастерком. Внимание! Перед распылением удалить из банки металлический кусок от крышки, возможно попавший туда при колеровке. |
| Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % | 24 часа.  |
| Термостойкость                                       | 80°С.   |
| Сухой остаток  | 65%   |
| Плотность  | Ок. 1,8-1,9 кг/л.   |
| Хранение   | Защищать от мороза.   |
| Код  | 852-серия   |
| Свидетельство о государственной регистрации          | <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>   |

## Тунто грубозернистое покрытие

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Условия при обработке      | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.  |
| Предварительная подготовка | Новая неокрашенная поверхность:<br>Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать поверхность грунтовкой "Варма". Окрасить 1–2 слоями краски "Гармония" или "Новапласт 7", заколерованными в цвет покрытия, которое будет нанесено.<br><br>Ранее окрашенная поверхность:<br>Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. При необходимости, выровнять неровности соответствующей шпатлевкой серии "Престо". При большом различии в цвете между подложкой и наносимым покрытием окрасить поверхность одним слоем краски "Гармония" или "Новапласт 7". |
| Окраска                    | Перед применением грубозернистое структурное покрытие "Тунто" тщательно перемешать. Наносить покрытие стальным шпателем в слой толщиной размера зерна. Незамедлительно (макс. через 15 мин) затереть, легко надавливая пластмассовым мастерком. Если мастерок не двигается легко по поверхности, покрытие нанесено слишком толстым слоем. Слишком толстый слой покрытия снять с обработанного участка, проводя стальным шпателем вдоль поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии изготовления. Окна защитить до начала работ. Возможные брызги от покрытия удалить с них незамедлительно.     |
| Очистка инструментов       | Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, чтобы избежать засорения канализации. Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшее покрытие рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".   |
| Уход                       | Очищать поверхность сухой очисткой пылесосом.  |

### ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Выполнять окрасочные работы аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru