

Валтти масло для дерева

Валтти масло для дерева



ТИП	Органоразбавляемое масло для наружного применения. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется для очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для необработанной древесины.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для обработки садовой мебели, террас и причалов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	   
Базис	ЕС
Цвета	Бесцветный. Колеруется в цвета каталога "Валтти".
Цветовые каталоги	Каталог цветов "Валтти"
Степень блеска	не определяется
Расход	5-7 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л и 9 л
Растворитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью или губкой.
Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 %	На отлип – через несколько часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности, через несколько часов в зависимости от погодных условий.
Атмосферостойкость	Рекомендуем использовать колерованный продукт, так как он обладает лучшими атмосферостойкими свойствами по сравнению с неколерованным.
	При необходимости, произвести ремонтную окраску. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.
Сухой остаток	18 %.
Плотность	0,8 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить тщательно закрытым. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона, в неполной таре свойства продукта могут изменяться.
Код	257 0070
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

Валтти масло для дерева

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 % , так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина часто влажная, рекомендуем производить ее обработку приблизительно через 6 месяцев после монтажа.

Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Новая деревянная поверхность

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений.

Заплесневелую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" в соответствии с инструкцией по применению.

Обработанные ранее маслом поверхности:

Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть ее гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу" в соответствии с инструкцией по применению. Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо удалить перед последующей обработкой.

Обработка

Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. При необходимости, стереть невпитавшееся масло с поверхности. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Садовую мебель достаточно обработать 1 слоем масла, но пористой древесине может понадобиться нанесения в 2 слоя.

Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину и поверхность высохла, через несколько часов в зависимости от погодных условий. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. При необходимости, производить ремонтную обработку. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты очистить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или тряпкой.

Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит алифатический уайт-спирит, легкий ароматический уайт-спирит и толилфлуанид. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания паров растворителей. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Не сливать в канализацию. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетоксим и толилфлуанид. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на

Валтти масло для дерева

**СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ**

свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 III

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирмой Тиккурила, соответствующим требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru