

Валтти Колор фасадная лазурь

Валтти Колор фасадная лазурь




ТИП Органоразбавляемая, колеруемая фасадная лазурь на масляной основе, которая впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги и УФ-излучения солнца.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для обработки бревенчатой, пиленой и строганной деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины снаружи домов согласно инструкции по применению.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для обработки наружных стен, заборов, необработанных или ранее обработанных фасадной лазурью деревянных конструкций. Не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	ЕС
Цвета	Колеруется по каталогам "Валтти" и "Лаппония".
Цветовые каталоги	Каталог цветов "Валтти"
Степень блеска	не определяется
Расход	На пиленую поверхность – 4-8 м ² /л. На строганую и бревенчатую поверхности – 8-12 м ² /л.
Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	Поверхность считается высохшей до отлипа через 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.
Сухой остаток	Ок. 17%, в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 0,9 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона. В неполной таре свойства продукта могут изменяться.
Код	290 0070
Гигиеническое заключение	 Свидетельство о государственной регистрации

Валтти Колор фасадная лазурь

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Необработанная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли и посторонних включений стальной или волосяной щеткой. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Поверхность грунтовать в возможно ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком "Валтти-Похьюсте". Защитить растения от брызг грунтовочного антисептика "Валтти-Похьюсте" и фасадной лазури "Валтти Колор". Обработанные ранее антисептиком поверхности: Удалить отслаивающиеся включения и вставшее торчком посеревшее волокно древесины скребком или стальной щеткой. Очистить поверхность и при необходимости промыть ее составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу". Если на поверхности древесины остается явная глянцевая пленка, ее удалить или по крайней мере тщательно отшлифовать. Защитить растения от брызг фасадной лазури "Валтти Колор". Во избежание разницы в оттенке при окраске больших поверхностей смешивать достаточное количество состава в одной емкости. "Валтти Колор" тщательно перемешать перед применением, а также во время окрасочных работ.
Окраска	Во избежание образования разнотонности окраски на стыках "Валтти Колор" наносить ровно и непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок. Торцевые концы древесины следует обработать с особой тщательностью. Поверхность обрабатывать в два слоя, а строганную и бревенчатую – двумя тонкими слоями. Для защиты новой поверхности рекомендуется применять колерованный продукт. Необходимо постоянно следить за состоянием поверхности и, при необходимости, проводить ремонтную окраску. На частоту проведения ремонтной окраски влияют, среди прочих, место расположения, сторона света, а также атмосферные нагрузки.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях свежеекрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит промышленный бензин гидрированный тяжелый (алифатичный), толуолфлуанид. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРИ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Избегать попадания химиката на кожу. При попадании вовнутрь нельзя вызывать рвоту: незамедлительно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в

Валтти Колор фасадная лазурь

недоступном для детей месте. На "Валтти Колор" имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие и сухие остатки передать в место сбора вредных отходов. Опасность смовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 III

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru