

Валтти Колор Экстра лессирующий антисептик

Валтти Колор Экстра лессирующий антисептик - Valtti Color Extra



ТИП Органоразбавляемый колеруемый лессирующий антисептик на масляной основе для наружного применения, который образует сплошную пленку и обладает хорошей технологичностью нанесения. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействие влаги и УФ-излучения солнца, а также грибков гнили, плесени и синевы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Наружные пиленые и строганные деревянные поверхности и пропитанная под давлением, а также термообработанная древесина, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки внутри теплиц.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для обработки наружных дощатых стен, оконных рам, дверей, заборов, перил, садовой мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	ЕС
Цвета	Колеруется по каталогам "Валтти" и "Лаппония". Все цвета можно смешивать друг с другом или осветлять бесцветным антисептиком "Валтти Колор Экстра".
Цветовые каталоги	Каталог цветов "Валтти"
Степень блеска	Глянцевая
Расход	На пиленую поверхность 4-8 м ² /л, на строганую поверхность 8-12 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Уайт-спирит 1050 и Алкидный растворитель 2010
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	Поверхность считается высохшей через сутки.
Сухой остаток	ок. 50% по объему, в зависимости от цвета.
Плотность	ок. 0,9 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре антисептик не выдерживает длительного хранения.
Код	560 0070
Гигиеническое заключение	 Свидетельство о государственной регистрации

Валтти Колор Экстра лессирующий антисептик

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины ниже 20 %). Во время нанесения и высыхания антисептика температура воздуха, поверхности и антисептика должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Предварительная подготовка	Необработанная деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений стальной или жесткой щеткой. Заплесневелые поверхности промыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу" согласно инструкции по применению. Древесину грунтовать в наиболее ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком "Валтти-Похьюсте". Защитить растения от брызг грунтовки и антисептика. Обработанные ранее антисептиком поверхности: Удалить посторонние включения и вставшее торчком посеревшее волокно древесины скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и при необходимости промыть ее составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу". Если на поверхности древесины остается явная гляцевая пленка, ее удалить или, по крайней мере, тщательно отшлифовать. Защитить растения от брызг антисептика.
Окраска	Во избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество антисептика. Антисептик тщательно перемешать перед применением. Наносить ровно и непрерывно по всей длине поверхности во избежание образования стыков. Для нанесения, в особенности, первого слоя, применить кисть. При нанесении распылителем финишную отделку рекомендуется производить кистью. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. Защитить неокрашиваемые поверхности от брызг. Наносить антисептик 2 слоями. Рекомендуется использовать всегда колерованный антисептик. Необходимо постоянно следить за состоянием покрытия и, при необходимости, проводить ремонтную окраску. Срок службы антисептика зависит, среди прочих, от места нахождения, стороны света и атмосферных нагрузок.
Очистка инструментов	Рабочий инструмент промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА



Вредный

Содержит уайт-спирит и толилфлуанид. **ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО: МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЛЕГКИЕ В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ.** Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен или пользоваться респиратором. В случае проглатывания не вызывать рвоту, а незамедлительно обратиться к врачу и показать спецификацию или этикетку. Из-за опасности самовоспламенения пропитанные масляным антисептиком тряпки и ткани следует незамедлительно уничтожать. На антисептик имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

Валтти Колор Экстра лессирующий антисептик

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. **ВНИМАНИЕ!** Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь, шлифовальная пыль и осевший туман от распыления краски могут самовоспламеняться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.288

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 III

ofl120106/akk170106/lko041206/560 0070

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru